


VOLK
do Brasil

MULTIUSO SLIM

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.53.044.01

COR: Amarela

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Látex natural

CA: 38.310 | VALIDADE DO CA: 09/09/2030

CA: 45.628 | VALIDADE DO CA: 09/04/2031


CA: 53.321 | VALIDADE DO CA: 26/02/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

CA: 38.310

CA: 53.321

CA: 45.628



- **ANTIDERRAPANTE**

Em formato colmeia, permite aderência na manipulação de objetos molhados. Boa aderência em superfícies seca, com alto padrão de resistência e abrasão

- **CONFORTO E ABSORÇÃO DO SUOR**

Proporcionado pelo forro em algodão flocado

- **REDUÇÃO DE CUSTO**

Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida de luva e reduz os custos da empresa

- **FLEXIBILIDADE e ELASTICIDADE**

Confeccionada em látex

- **FORMATO ANATÔMICO**

Redução da fadiga muscular

- **TESTE DE QUÍMICOS ADICIONAIS**

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos leves, protegendo o trabalhador em operações, como: Serviços de conservação e limpeza, atividades na construção civil, saneamento, jardinagem e paisagismo, uso doméstico e outros.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 38.310 NÍVEL	CA: 45.628 NÍVEL	CA: 53.321 NÍVEL	CA: 38.310 EN 388	CA: 45.628 EN 388	CA: 53.321 EN 388
Resistência à abrasão	0	0	0			
Resistência ao corte – Coupe test	1	1	1			
Resistência ao rasgamento	0	1	0			
Resistência à perfuração	0	0	0			
Resistência ao corte - TDM	X	X	X	0100X	0110X	0100X

Observação:

Os produtos químicos adicionais não constam no certificado de aprovação, apenas no laudo de ensaio.

EN 374:2016 - RISCOS QUÍMICOS - TIPO B

PRODUTO QUÍMICO	CLASSE	CA: 38.310 NÍVEL	CA: 45.628 NÍVEL	CA: 53.321 NÍVEL	CA: 38.310 EN 374	CA: 45.628 EN 374	CA: 53.321 EN 374
Metanol	A	1	--	--	Tipo B	Tipo B	Tipo A
Acetona	B	1	--	--			
Hidróxido de sódio 40%	K	3	6	6			
Ácido Sulfúrico 96%	L	2	2	2			
Ácido Nítrico 65%	M	3	--	3			
Ácido acético 99%	N	--	2	--			
Hidróxido de Amônio 25%	O	1	1	6			
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6	6			
Formaldeído 37%	T	6	6	6			

* As luvas não são testadas para resistência a óleos, graxas e outros produtos químicos. Visando amparo legal para a utilização, orientamos a utilização da **MULTIUSO SLIM** em conjunto e/ou sobreposta com luvas descartáveis certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos.

Produtos Químicos Adicionais

CA: 38.310/ 45.628 / 53.321

Hipoclorito de sódio 13% - Nível 6

Cloreto de Benzalcônio 50% - Nível 6

Ácido Peracético 0,2% - Nível 6

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Limpeza profissional, Metalmeccânica

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
 - Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
 - Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
 - Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
 - Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.
- ⚠ Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas à pessoas sensíveis ao látex.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7898619330570	17898619330577	27898619330574
8 (M)	7898619330587	17898619330584	27898619330581
9 (G)	7898619330594	17898619330591	27898619330598
10 (EG)	7898619330600	17898619330607	27898619330604

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

