NBR WAVE

Clean

Descrição do Produto

Luva de proteção, confeccionada em poliéster, revestimento externo em borracha nitrílica na face palmar e ponta dos dedos. Punho em elástico com acabamento em overloque. Com propriedade eletrostática.

Composição

Poliéster (PES)
Borracha nitrílica (NBR)

Normas

Pg.02

EN 388 — **4121A**

EN 407 — **X1XXXX**

Aplicações

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes, perfurantes e contra risco térmico (calor de contato).

Benefícios

- Palma antiderrapante (ondulada);
- Resistente a alta temperatura;
- Livre de látex natural.

Validade de 5 anos

O produto possui validade de 5 anos contados a partir da data de fabricação, se mantido conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data.

Garantia

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC.

Vida Útil

Não é possível determinar a vida útil das luvas de proteção, pois depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforço, movimentação e conservação. Estas luvas não são descartáveis e seu uso é indicado para múltiplas aplicações.
IMPORTANTE: A periodicidade de troca deve seguir os padrões preestabelecidos pelo Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Análise Preliminar de Riscos (APR), devendo ser informada aos usuários/colaboradores e constar nas ordens de serviços para a realização das atividades.



Palma **antiderrapante.**

Segmentos

Transporte e Armazenamento | Construção Civil | Indústria Agricultura | Offshore | Onshore

Logística

1 (sku) | Mult.12 | Master 120


Tamanhos

T6/PP	T7/P	T8/M	T9/G	T10/EG
02.05.9.0	02.05.9.1	02.05.9.2	02.05.9.3	02.05.9.4

Atualizado em: **Jul/2025**

Normas

EN 388



4121A

EN388: 2016 - Riscos Mecânicos[1]

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
4	Abrasão	8000 Ciclos
1	Corte - Coup Test[2]	Índice 1,2 (Cegamento de lâmina)
2	Rasgamento	25 Newton
1	Perfuração	20 Newton
A	Corte - TDM - 100[3]	2 Newton
P	Impacto no dorso	Não Aplicável

EN 407



X1XXXX

EN407: 2020 - Riscos Térmicos(Calor e Chamas)

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
X	Comportamento ao fogo	Não Aplicável
1	Calor por contato[4]	100ºC por 15 Segundos
X	Calor convectivo	Não Aplicável
X	Calor radiante	Não Aplicável
X	Pequenas projeções de metal fundido	Não Aplicável
X	Grande projeção de metal fundido	Não Aplicável

[1]Os níveis da norma EN388 variam de 1 a 4 para abrasão, rasgamento e perfuração. Para o teste de corte "coup test", os níveis variam de 1 à 5 e para o teste de "corte TDM-100", os níveis variam de A à F.

[2]Não há correlação entre os níveis de desempenhos obtidos pelo método "coup test" e "TDM".

[3]Quando a resistência do material da luva é elevado e ocorre o cegamento das laminas no método de teste "coup test", o teste de corte "TDM-100" é obrigatório, portanto, os níveis numéricos do teste de corte "coup test" opcionalmente podem ser demonstrados e serão considerados apenas como indicativo, enquanto os níveis alfabéticos do teste de resistência de corte "TDM-100" deverá ser considerado como teste de referência.

ATENÇÃO: Para luvas de resistência a corte, SEMPRE considerar os níveis alfabéticos obtidos pelo método de teste TDM-100.

[4]Calor de contato: 100ºC por 15 segundos, não acumulativos. Para uso intermitente, o tempo de exposição deve ser somado e subtraído do tempo determinado em testes, não podendo superar o tempo de exposição normativo supracitado. Para utilizações intermitentes, é necessário dar atenção especial ao conceito de inércia térmica, além e realizar avaliação e medição da transferência de calor durante o uso.

Descarte

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

Escaneie o **QR Code,** e confira mais sobre este produto!

Atualizado em: **Jul/2025**