SAARA PUNHO LONGO
70-603

flex

Descrição do Produto

Luva de segurança confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE) e fios de fibra de vidro, com revestimento de poliuretano na face palmar e extremidade dos dedos, punho de polietileno e elastano, com acabamento em overloque.

Composição

Polietileno de alta densidade (HPPE)
Poliuretano (PU)

Normas

Pg.02

EN 388	EN 407
4343D	X2XXXX

Aplicações

Indicados para proteção das mãos dos usuários contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e calor de contato.

- Trabalho de precisão;
- Movimentação de cargas;
- Montagem de estruturas;
- Manuseio de ferramentas e peças cortantes;
- Manutenção industrial;
- Steelframe e construção à seco.

Benefícios

Possui as mesmas características da luva HYPERGUARD SAARA 70-601, um tecido composto por fibras com melhor tenacidade, para superior proteção contra riscos de cortes presente em atividades que ainda sim necessitem de ótima destreza e sensibilidade tátil. Oferece proteção contra corte mais agressivo (TDM nível D) e calor de contato de até 250 ºC por 15 segundos. Este modelo se enquadra na linha de produtos com elevado desempenho para corte permitindo a realização de atividades manuais de precisão em manuseio de pequenos componentes. Seu diferencial está relacionado ao comprimento do punho que amplia a proteção contra cortes protegendo a região dos pulsos evitando possíveis cortes ocasionais provenientes do manuseio de peças cortantes nessa região e, dessa maneira evitando acidentes de elevada gravidade originados por cortes na artéria radial.

Validade de 5 anos

O produto possui validade de 5 anos contados a partir da data de fabricação, se mantido conforme instruções de armazenamento. Considerar como lote de fabricação a data.

Garantia

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricação conforme CDC.



Revestimento **em poliuretano.**

Segmentos

Transporte e Armazenamento | Construção Civil | Montagem e Fabricação | Indústria Automotiva | Aeroespacial

Logística

1 (sku) | Mult.12 | Master 120


Tamanhos

T7/P	T8/M	T9/G	T10/EG
02.15.8.1	02.15.8.2	02.15.8.3	02.15.8.4

Atualizado em: **Jul/2025**

Normas

EN 388



4343D

EN388: 2016 - Riscos Mecânicos[1]

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
4	Abrasão	8000 Ciclos
3	Corte - Coup Test[2]	Índice 5,0 (Cegamento de lâmina)
4	Rasgamento	75 Newton
3	Perfuração	100 Newton
D	Corte - TDM - 100[3]	15 Newton
P	Impacto no dorso	Não Aplicável

EN 407



X2XXXX

EN407: 2020 - Riscos Térmicos(Calor e Chamas)

Nível Obtido	Tipos de Risco	Níveis de Performance
X	Comportamento ao fogo	Não Aplicável
2	Calor por contato[4]	250ºC por 15 Segundos
X	Calor convectivo	Não Aplicável
X	Calor radiante	Não Aplicável
X	Pequenas projeções de metal fundido	Não Aplicável
X	Grande projeção de metal fundido	Não Aplicável

[1]Os níveis da norma EN388 variam de 1 a 4 para abrasão, rasgamento e perfuração. Para o teste de corte "coup test", os níveis variam de 1 à 5 e para o teste de "corte TDM-100", os níveis variam de A à F.

[2]Não há correlação entre os níveis de desempenhos obtidos pelo método "coup test" e "TDM".

[3]Quando a resistência do material da luva é elevado e ocorre o cegamento das laminas no método de teste "coup test", o teste de corte "TDM-100" é obrigatório, portanto, os níveis numéricos do teste de corte "coup test" opcionalmente podem ser demonstrados e serão considerados apenas como indicativo, enquanto os níveis alfabéticos do teste de resistência de corte "TDM-100" deverá ser considerado como teste de referência.

ATENÇÃO: Para luvas de resistência a corte, SEMPRE considerar os níveis alfabéticos obtidos pelo método de teste TDM-100.

[4]Calor de contato: 250ºC por 15 segundos, não acumulativos. Para uso intermitente, o tempo de exposição deve ser somado e subtraído do tempo determinado em testes, não podendo superar o tempo de exposição normativo supracitado. Para utilizações intermitentes, é necessário dar atenção especial ao conceito de inércia térmica, além e realizar avaliação e medição da transferência de calor durante o uso.

Vida Útil

Não é possível determinar a vida útil das luvas de proteção, pois depende do tipo do contaminante e risco da atividade, da umidade relativa e temperatura do ambiente, do tipo de atividade, nível de esforço, movimentação e conservação. Estas luvas não são descartáveis e seu uso é indicado para múltiplas aplicações.
IMPORTANTE: A periodicidade de troca deve seguir os padrões preestabelecidos pelo Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e Análise Preliminar de Riscos (APR), devendo ser informada aos usuários/ colaboradores e constar nas ordens de serviços para a realização das atividades.

Descarte

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

Escaneie o **QR Code,** e confira mais sobre este produto!

Atualizado em: **Jul/2025**