




Ficha Técnica

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

Proteção contra Baixa Temperatura

LINHA SUPREMA

THERMAFLEX



CÓDIGO:

DA-22.100

CA (valido até):

14.788 (13/01/2031)

COMPOSIÇÃO:

Thermastat (poliéster)

TAMANHOS:

M (8) | G (9)

COR:

Branca

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 144 pares

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação



DESCRIÇÃO

Luva tricotada em fio Thermastat - fio de alta tecnologia para proteção térmica, ambidestra, punho elástico.



RECOMENDADO PARA

Atividades intermitentes em baixa ou alta temperatura, indústria alimentícia e frigorífica.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades secas com alta temperatura (até 100°C)** ou baixa temperatura (até -30°C). Por possuir baixa espessura, facilita o uso combinado com luvas impermeáveis, quando é necessário em atividades com umidade ou molhadas (presença de água)*.



INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.





Proteção contra Baixa Temperatura

LINHA SUPREMA



RESULTADO NORMAS TÉCNICAS

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas / IBTEC – Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos.

Norma EN 388:2016 (riscos mecânicos)

Nº. Laudo: EPI 18526/25

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 2132A, onde:

2 Resistência à abrasão;

1 Resistência ao corte por lâmina;

3 Resistência ao rasgamento;

2 Resistência à perfuração por punção;

A Resistência ao corte TDM.

Norma EN 511:2006 (riscos térmicos - frio)

Nº. Laudo: 1 158 864-203

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (frio) com os níveis de desempenho 110, onde:

1 Resistência ao frio por convecção;

1 Resistência ao frio por contato;

0 Impermeabilidade à água*.

* Luva não resistente à penetração de água.

Não utilizar em temperaturas abaixo de -30°C.

Aviso: as luvas podem perder suas propriedades isolantes se estiverem molhadas.

Norma EN 407:2020 (riscos térmicos)

Nº. Laudo: EPI 18527/25

Aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (calor de contato), com níveis de desempenho X1XXXX, onde:

X Resistência ao fogo;

1 Resistência ao calor de contato;

X Resistência ao calor convectivo;

X Resistência ao calor radiante;

X Resistência à pequenas projeções de metais em fusão;

X Resistência à grandes projeções de metais em fusão.

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

Informações Complementares**RDC 727**

As luvas são isentas de látex natural ou de qualquer um dos alimentos listados no Anexo da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 26 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

FDA

As luvas são fabricadas em conformidade com as regulamentações do U.S. FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR seção 177.2600 (Artigos de borracha destinados para uso repetido) e são aceitas para contato e manipulação de alimentos. Todos os componentes de sua formulação estão dentro das concentrações e dos limites especificados.

GLÚTEN

As luvas não contêm glúten.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI





Proteção contra Baixa Temperatura

LINHA SUPREMA



DURABILIDADE / VIDA ÚTIL

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de instruções de uso e conservação, entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

Nota: os limites máximos de resistência e utilização das luvas estabelecidos nos ensaios (testes) devem ser respeitados.



App Store



Google Play™

Faça a gestão de seu equipamento
pelo aplicativo mob EPI

