

VOLK
do Brasil

NITRILICA SEM FORRO

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS E UMIDADE

CÓDIGO: 10.65.010.02

COR: Azul

TAMANHOS: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Nitrila

CA: 16.314 | VALIDADE DO CA: 10/06/2030

CA: 52.215 | VALIDADE DO CA: 30/04/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de
fabricação

EN 388	CA:52.215	EN 374	CA:16.314	EN 374
2101X	EN 374-5	Tipo A	EN 374-5	Tipo A
				
2101X		JKLNOPT	2101X	JKNOPT

- EXCELENTE OPÇÃO PARA ATENDER A RDC 26

- 100% NITRÍLICA
- Livre de proteínas do látex

- ANTIDERRAPANTE
Em formato diamante, permite o bom fluxo de líquidos evitando que os mesmos acumulem na superfície da luva para uma ótima aderência

- PROTEÇÃO QUÍMICA E ELASTICIDADE MODERADA

- FORMATO ANATÔMICO
- Redução da fadiga muscular

- PUNHO RETO
Permite maior ventilação, além disso, evita que materiais fiquem impregnados no punho da luva

- REDUÇÃO DE CUSTOS
Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa.

- DIVERSAS OPÇÕES
Com forro de algodão flocado para absorção de suor (somente na cor verde) ou sem forro para melhor higienização e secagem (cores amarela, azul, verde e branco).

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas. Atividades como pintura, aplicação de vernizes, trabalho de higienização e limpeza, manuseio de carnes e alimentos (açougue, sala de cortes e outros). Pode ser utilizada sobrepondo luvas resistentes a corte ou térmicas para uma proteção impermeável.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	Todos os CA's
Resistência à abrasão	2	 EN 388 2101X
Resistência ao corte – Coupe test	1	
Resistência ao rasgamento	0	
Resistência à perfuração	1	
Resistência ao corte - TDM	X	

* Visando amparo legal, para utilização com óleos, graxas e outros produtos químicos, orientamos a utilização da NITRILICA SEM FORRO em conjunto e/ou sobreposta com luvas certificadas para Hidrocarbonetos Aromáticos ou ainda Creme Protetor para as mãos com Certificado de Aprovação (CA) para solventes orgânicos, já que a luva possui apenas resistência apenas a Hidrocarbonetos Alifáticos, conforme teste realizado na ISO 374:2019.

i *Luva não aprovada para manipulação com vírus.

ISO 374 - Riscos Químicos - Tipo A

ENSAIOS	CLASSE	CA:16.314 NÍVEL	CA:52.215 NÍVEL	CA:16.314 EN 374 Tipo A	CA:52.215 EN 374 Tipo A
Metanol	A	1	6	 JKNOPT	 JKLNOPT
N-Heptano	J	6	6		
Hidróxido de Sódio 40%	K	6	2		
Ácido Sulfúrico 96%	L	2	3		
Ácido acético 99%	N	3	6		
Hidróxido de Amônio 25%	O	6	6	 Fungos e Bactérias	
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6	6		
Formaldeído 37%	T	6	6		

Observação:

Os produtos químicos adicionais não constam no certificado de aprovação, apenas no laudo de ensaio.

Produtos Químicos Adicionais nos dois CA's

Hipoclorito de sódio 13% - Nível 6
Cloro de Benzalcônio 50% - Nível 6
Ácido Peracético 0,2% - Nível 6

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Eletroeletrônica, Food service, Frigorífico, Indústria Alimentícia, Indústria automotiva, Indústrias químicas, Limpeza profissional, Madeireiras, Metal mecânica, Mineração, Petroleiras, Setor de Saneamento, Varejo Alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
6 (EP)	7898619332505	17898619332502	27898619332509
7 (P)	7898619332512	17898619332519	27898619332516
8 (M)	7898619332529	17898619332526	27898619332523
9 (G)	7898619332536	17898619332533	27898619332530
10 (EG)	7898619332543	17898619332540	27898619332547
11 (EEG)	7898619332550	17898619332557	27898619332554

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

